

# Pflegeanleitung für geölte Haustür Holzoberflächen

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holztüren, welche mit **ADLER Pullex Imprägnier-Grund und nachträglich mit ADLER Pullex Holzöl** behandelt werden, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

## 1) Reinigung

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können nach Bedarf mit einem **befeuchteten Lappen gereinigt werden**.

Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**. Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **Adlerol Aromatenfrei 80301** angefeuchtetem **Pflegetuch** gereinigt. Danach trocken nachwischen.

## 2) Pflege

### a) Holzart Eiche

Zur schonenden Pflege und Auffrischung empfehlen wir eine jährlich, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Pullex Holzöl farblos 50520**.

Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein.

**Pflegetuch** mit **ADLER Pullex Holzöl farblos 50520** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Bei stärker abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit dem **Schleifvlies** in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs **Pflegetuch** mit **ADLER Pullex Holzöl farblos 50520** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

### b) Holzart Lärche

Zur schonenden Pflege und Auffrischung empfehlen wir eine jährlich, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Pullex Holzöl Lärche 50521, verdünnt mit 30% von Adlerol Aromatenfrei 80301**.

Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein.

**Pflegetuch** mit **ADLER Pullex Holzöl Lärche 50521** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Bei stärker abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit dem **Schleifvlies** in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs **Pflegetuch** mit **ADLER Pullex Holzöl Lärche 50521** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

## 3) Trocknung

**ADLER Pullex Holzöl farblos 50520 und ADLER Pullex Holzöl Lärche 50521** wurden auf Basis veredelter, pflanzlicher Rohstoffe hergestellt, und härten durch Aufnahme von Sauerstoff langsam aus und werden dadurch widerstandsfähig.

Geölte Haustüren können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Mit **ADLER Pullex Holzöl und Adlerol Aromatenfrei** getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung und müssen in geschlossenen Blechgebinden außer Haus aufbewahrt und baldmöglichst fachgerecht entsorgt werden (Giftmüllsammlung).